



## TECHNISCHES MERKBLATT

### TECHNICKÝ LIST

#### 2K Rapid Klarlack 250 ml

Číslo výrobku: **684 064**

Odstín: transparentní / bezbarvý lak lesklý

Technologie: **SprayMax®**



- Široký rozptyl (obdobný lakovací pistoli)
- Vysoké výtěžnost
- Stálý rozprašovací tlak až do úplného vyprázdnění spreje
- Profesionální lakovací výsledek

#### Výrobek:

- 2K Rapid Klarlack je lesklý, rychleschnoucí dvoukomponentní bezbarvý lak pro dlouhodobé uzavření povrchu lakovaných ploch. Byl speciálně vyvinut pro menší opravy typu Spot-Repair.
- Vyznačuje se dlouhodobou odolností vůči vnějším vlivům počasí a chemikáliím, vynikající odolností vůči benzínu a velmi dobrou leštitelností.

Surovinová báze : dvoukomponentní pryskyřice, tvrdidlo, alifatické isokyanáty

Oblasti aplikace: konečná úprava dílů, menší opravy typu Spot-Repair



## TECHNISCHES MERKBLATT

#### Doporučené podklady:

- Rozpouštědlové a vodou ředitelné systémy základových laků, vyschnuté podle pokynů výrobců

- Sbroušené a očištěné staré lakové nátěry

## Použití 2K dózy

Před použitím dózu min. 2 minuty řádně protřepat. Z víčka vyjměte červený knoflík a nasadte jej na ventilek na spodku dózy. Zamáčkněte až na doraz. Nádobku po zamáčknutí červeného knoflíku opakovaně po dobu 2 minut silně protřepat, aby došlo k promíchání 2K barvy a tužidla.

### Ochranná opatření:



Doporučené ochranné oblečení spolu s ochrannou maskou Typ: A2/P2



Ochranné gumové nebo nitrilové rukavice

### Bezpečnostní upozornění :

Přípravky obsahující izokyanáty mohou způsobit podráždění sliznic, zejména dýchacích orgánů a způsobit alergické reakce. Při vdechnutí par nebo rozstřiku vzniká nebezpečí senzibilizace. Při zacházení s látkami, které obsahují izokyanáty je nutno dbát důkladně všech opatření týkajících se rozpouštědlových nátěrových hmot. Zejména nesmí být vdechnuty výpary a rozstříkovaná směs. Alergici, astmatici a osoby, které jsou náchylné k onemocnění dýchacích cest, nesmí s látkami s obsahem izokyanátů pracovat.



Před použitím důkladně protřepejte po dobu min. 2 minut až do slyšitelného nárazu kuliček. Zkuste zkušební nástřik.



Nanášení vrstev : 1 – 2 ( 15 až 20  $\mu\text{m}$  / 1 nástřik )



**TECHNISCHES MERKBLATT**

5 – 10 min. vyčkat mezi jednotlivými vrstvami podle venkovní teploty

### Schnutí při 20 °C




proti prachu : 7 min.  
na dotyk : 6 hodin  
leštitelný : 8 – 9 hodin

Doporučení : dodržet dobu 10 min. pro odvětrání, potom 15-20 min. vysoušet při teplotě 60° C

Infra – zasychání : odvětrání 10 min.  
50% výkon 10 min.  
100% výkon 15 min.

Další zpracování : po vytvrdnutí je leštitelný běžnými leštidly.

Doba zpracovatelnosti : cca 14 hodin při teplotě 20 ° C. Doba zpracovatelnosti je závislá na vnější teplotě . Vysoké teploty dobu zkracují, nižší pak prodlužují.



Po skončení práce obraťte nádobku dnem vzhůru a krátkým stiskem vyprázdněte ventil

Prázdné nádoby odevzdejte k recyklaci.

### Parametry:

|                             |                                                                               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Pojivová báze :             | dvoukomponentní pryskyřice, tvrdidlo, alifatické isokyanáty                   |
| Podíl pevné složky(sušiny): | cca 23% ( bez hnacího plynu )                                                 |
| VOC emisní hodnoty:         | 626 g/l včetně hnacího plynu<br>Pro bližší informace – viz. bezpečnostní list |
| Vydatnost :                 | cca 0,5 – 0,75 m <sup>2</sup> z jedné dózy při 30 – 50 µm suchého filmu       |
| Stupeň lesku:               | 85 E při 20° geom. měření                                                     |

Skladování: při 20°C/36 měsíců



**TECHNISCHES MERKBLATT**

Délka spotřeby je závislá na skladování nepoužitého spreje při teplotách mezi 15 – 25 °C při vlhkosti ne větší než 60%, přepravě samotného spreje ve vodorovné poloze, suché a ochráněné před vlivem chemických a mechanických činitelů.

Poznámka: Určeno k profesionálnímu použití

